

Kontaktné lepidlo s vysokou okamžitou lepiacou silou a vysokou teplotnou odolnosťou

Veľmi vysoká teplotná odolnosť až do 110°C ¹⁾

Trvalo pevné držanie pri rôznych aplikáciách

Rýchloschnúce

Kratší čas spracovania, pretože materiál možno rýchlejšie ďalej spracovávať

2-násobne nastaviteľná rozprašovacia hlavica

- Horizontálne a vertikálne
- Šírka rozprašovacieho lúča
- Vysoká flexibilita v najrozmanitejších pracovných situáciách vďaka optimálnym možnostiam nastavenia a aplikácie

Transparentné vytvrdnutie

- Farebne neutrálne lepenie
- Žiadne presvitanie farby vďaka transparentnému vytvrdnutiu pri tenkej vrstve lepidla

¹⁾ V závislosti od skúšobnej metódy

Kraftsprühkleber Plus

Obsah	400 ml
Chemický základ	Syntetický kaučuk
Farba	Transparentná
Čas odvetrania min./max.	5 min - 15 min
Teplota spracovania min./max.	0 až 30 °C
Teplotná odolnosť min./max.	-20 až +110 °C
Skladovateľnosť od výroby	12 mesiacov

Obj. č. 0890 100 064
VE: 1 / 12

Podrobnosti/Aplikácia

Vhodné na lepenie tkanín, polyéterových/polyesterových pien, profilov z penového kaučuku, izolačných materiálov, látkového stropu, kože, filcu, kartónu navzájom alebo na gumu, kov (surový, fosfátovaný, vypálený, grundovaný a lakovaný, eloxovaný), drevené materiály alebo polyesterové materiály. Vhodné aj na lepenie PE fólií (ako sa napríklad používajú ako fólie proti striekajúcej vode vnútri dverí vozidiel). Rozprašovacie lepidlo sa používa aj v oblasti konfekcionovania a pri čalúnnických prácach (vnútorný strop vozidla).

Návod

Povrchy určené na lepenie dôkladne vyčistiť a potom nastriekať. Savé podklady nastriekať do nasýtenia. Vzdialenosť striekania by mala byť približne 15-25 cm. Nechať odvzdušniť 5-15 minút (v závislosti od teploty, materiálu a aplikácie) a spojiť.

Ďalšie informácie nájdete v Technickom liste.

Doplnkové produkty

Produkt	Obj. č.
Acetónový čistič na čistenie a odmasťovanie dielov všetkého druhu, Obsah 0,25 l	0893 460
Acetónový čistič na čistenie a odmasťovanie dielov všetkého druhu, Obsah 5 l	0893 460 002

Upozornenie

Po použití otočiť dózu hore dnom a ventil nastriekať dosucha.

Pokyny na spracovanie sú odporúčania, ktoré sú založené na našich pokusoch a skúsenostiach; pred každým prípadom použitia je potrebné vykonať vlastné pokusy. Z dôvodu množstva aplikácií, ako aj podmienok skladovania a spracovania nepreberáme záruku za konkrétny výsledok spracovania. Pokiaľ naša bezplatná zákaznícka služba poskytuje technické informácie alebo pôsobí poradne, deje sa tak s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ poradenstvo resp. informácia nepatrí k nášmu dlhovanému, zmluvne dohodnutému rozsahu služieb alebo poradca nejednal úmyselne. Zaručujeme konštantnú kvalitu našich produktov, technické zmeny a ďalší vývoj si vyhradzuje. Prosím, dodržiavajte technický list!